

Інформація про продукт

Опис продукту	Високоякісна водорозчинна, матова фарба для внутрішніх робіт.
Властивості:	Високоукривиста інтер'єрна фарба для стін і стелі, паперових і вінілових шпалер, для основ, таких як штукатурка, шпаклівка, бетон, і всі стійкі старі малярні покриття.
Застосування:	В школах, дитячих садках, в офісних приміщеннях, ресторанах, медичних установах, тощо.
	<p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мінімальна емісія, без розчинників і пом'якшувачів • унеможливує потьмяніння поверхні внаслідок запотівання • матова • висока степінь укривистості • здатність до дифузії • з оптимальними технологічними властивостями • високоекологічний стандарт E.L.F. <p>Характеристика зг. DIN EN 13300:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стійкість до вологого стирання: клас 2 • Коефіцієнт укривистості: Клас 1 по 8 м² / л • Глянець: матовий • Максимальний розмір зерна: дрібний

Нанесення

Основа	<p>Відповідні підстави повинні бути сухими, міцними, чистими і стійкими, зг. VOB частина C, DIN 18 363, п. 3. Абсорбуючі основи - заґрунтувати з HAERING® Tiefgrund ELF.</p> <p>Шпалери Rauhfaser, паперові шпалери: фарбувати без попередньої обробки.</p> <p>Старі, погано приклеєні шпалери: видалити, очистити і помити від залишків клею, заґрунтувати з HAERING® Tiefgrund - ELF-</p> <p>Гіпсокартон: задирки - зачистити, впевнитись, що основа відповідної якості. Заґрунтувати з HAERING® Tiefgrund - ELF- (1:1 розведеним з водою).</p> <p>Поверхні уражені цвілью: Помити водою і нанести HAERING® Dekolor® schimmelhemmend ELF.</p> <p>Поверхні, забруднені нікотиним, сажею, жиром, кіптявою: Застосувати HAERING® ISO-TOPP.</p>
Спосіб нанесення:	Пензлем, валиком, розпиленням (безповітряним). Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° C.
Послідовність:	Перед використанням добре перемішати. Нанести насичений, рівномірний шар фарби, в нерозведеному вигляді або з макс. 5 % розбавлений водою. При пофарбуванні контрастних підстав, нанести додатковий ґрунтувальний шар, з приблизно 5% розведенням водою.



Технічні дані

Склад продукту	Полімерна дисперсія, діоксид титану, карбонат кальцію, силікатні наповнювачі, вода, добавки, консерванти
Характеристика DIN EN 13 300	Стійкість до вологого стирання: клас 2 Коефіцієнт укривистості: клас 1 по 8 м ² / л Глянець: матовий Максимальний розмір зерна: дрібний
Технічні дані	Колір: білий / Щільність: 1,6 г / см ³ / Упаковка: 15 л пластикове відро
Тонування	макс.. 10 % HAERING® - Vollton- und Abtönfarben.
Нанесення	Пензлем, валиком, розпиленням (безповітряним)
Розведення	Вода, додавати макс. 5 - 10 %
Температура обробки	Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° C
Споживання	бл. 125 мл / м ² на шар, і, в залежності від основи, з виходом близько 8 м / л
Час висихання	бл. 12 год при 20 °C і 50% вологості повітря
Очистка інструментів	Відразу після використання промити водою.
Зберігання	В сухому, прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання в невідкритій оригінальній упаковці не менше 12 місяців.
Код продукту	М – DF 01
EU-Grenzwert	Кат. (A / a) :. 30 г / л (2010). Цей продукт містить <1 г / л VOC
Примітка	Паспорт безпеки EUN210 за запитом. EUN208 Містить 1,2-бензізотіазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-ізотіазол-3-он. Може викликати алергічні реакції.
Утилізація	Тільки порожні упаковки для вторинної переробки. У разі необхідності, отримувати інформацію від місцевої компанії з видалення відходів.

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцям / виконавцям, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання від 23.01.2019

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в
тел/факс (032) 294-86-00 <https://haering.ferozit.ua/>