

Edelputz LK

Leichtputz mit Kratzputzstruktur G 9406

Korn: 1.5, 2, 3

Опис продукту:	Мінеральна, модифікована легка суха штукатурка, будівельний розчин групи P II відповідно до DIN 18550, CS II відповідно до EN 998-1. Системний продукт в системі утеплення HAERING-WDV-SYSTEMEN P, PD, MD, ML, Z-33.43-527, Z-33.44-528.		
Застосування:	На мінеральних армуючих шахах систем утеплення, напр. клею і армуючої суміші. Як і на мінеральних базових поверхнях.		
Властивості:	Стійка до атмосферних впливів, водовідштовхувальна і високо-паропроникна, оздоблювальна мінеральна штукатурка. Дуже легка в нанесенні.		
Основа:	Суха, добре вистояна поверхня з клею і армуючого клею, а також базові штукатурки, відповідно до DIN 18550. Для високо всмоктуючих підстав застосовувати Haering VS Grund або Haering-Silikatverdünner S 4100		
Нанесення:	<p>Робоча температура : Під час нанесення і висихання, температура повітря, матеріалу і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° C</p> <p>Обробка: Рівномірно нанести за допомогою сталевого шпателя на поверхню на товщину зерна. Залежно від бажаної структури, пластиковою, дерев'яною, пінополістирольною, або PU-теркою затерти рівномірними рухами .</p>		
Розмішування:	1 мішок HAERING-Edelputz LK розвести з бл. 9 -10 л води, розмішати до бажаної косистенції, бл. 10 хв. дати часу на дозрівання.		
Час обробки:	Готова суміш HAERING-Edelputz надається до обробки протягом години. При більш високих температурах тривалість обробки відповідно коротшає. Для того, щоб уникнути швидкого висихання, слід затінити поверхню і захистити від вітру.		
Примітка:	Значення витрат є орієнтовними.		
Технічні дані:	<p>Склад продукту: Вапно / цемент</p> <p>Витрати: Edelputz LK зерно 1.5 бл. 1,8 кг / м² Edelputz LK зерно 2 бл. 2,3 кг / м² Edelputz LK Korn 3 бл. 3,3 кг / м²</p> <p>Очищення інструментів: Відразу після використання промити водою</p> <p>Зберігання: В прохолодному, сухому місці.</p>	<p>Інформація про транспорт.: безпечно</p> <p>Gefahrstoffverordnung: Masse: R36/37/38 Xi подразнююча. Подразнення очей, дихальних шляхів і шкіри. R 43 Сенсibiliзація при контактi зі шкірою.</p> <p>поради з техніки безпеки S 2 Зберігати в, для дітей недоступному місці. S 22 Не вдихати пил. S 24 Уникати контакту зі шкірою.</p>	<p>S 25 Уникати контакту з очима. S 26 При попаданні в очі, промити водою і звернутися до лікаря. S 37 Захисні рукавички.</p> <p>Утилізація: Код відходів HAERING® Edelputz Nr.: 170101 для.Тільки порожні упаковки для вторинної переробки. У разі необхідності, отримувати інформацію від місцевої компанії з видалення відходів.</p>

Технічна інформація: Стенд 16.04.2007

Ця інформація була складена відповідно до новітнім рівнем технологій. Зобов'язання для загального дії повинні бути виключені, так як застосування і обробка знаходяться поза нашим контролем. Попередня версія перед наведеною інформацією втрачає свою юридичну силу.