



Інформація про продукт

Опис продукту	Чистоакрилатна фасадна фарба на основі розчинника
Властивості	Високоукривиста, з хорошою паропроникністю і відмінною адгезією навіть у критичних випадках. Покриття стійке до атмосферних впливів згідно VOB ч. C, DIN 18363. Фасадні покриття з Cehalin 66 є стійкими до гідролізу. Нанесення можливе навіть при низьких температурах. Ізолює водяні і нікотинові плями.
Застосування	<p>Для створення стійких до атмосферних впливів, водовідштовхувальних і паропроникних фасадних покриттів на мінеральних штукатурках, для вирівнювання колірних відтінків на новій штукатурці та реставрації старої штукатурки і старих покриттів. Спеціально для ремонту на критичних поверхнях.</p> <p>Примітка: Не застосовувати на системах утеплення з пінополістирольними ізоляційними плитами, та на горизонтальних поверхнях з постійним водяним навантаженням і недостатнім водовідведенням.</p> <p>Властивості зг. DIN EN 1062:</p> <ul style="list-style-type: none">• Фасадна фарба згідно DIN EN 1062• Глянець: G3 матовий• Товщина сухої плівки: E3 100-200 мкм• Розмір зерна: S1 <100 мкм (тонкий)• Паропроникність (значення Sd): V2 (середня) 0,14-1,4 мкм• Водопоглинання (значення W): W3 (низьке) <0,10 кг / м² h 0,5

Нанесення

Основа	Основа повинна бути абсолютно сухою. Нестійкі частинки - усунути. Абсорбуючі та вапняні підложки прогрунтувати з HAERING-Tiefgrund K 3520 . Некрейдуючі старі малярні покриття та дисперсійні штукатурки - очистити. Підложка повинна бути сухою, міцною, без залишків оливи та жирів. Абсорбуючі та крейдуючі покриття загрунтувати з Tiefgrund K 3520 або Tiefgrund D 2442. Бетонні поверхні, при необхідності обробити піскоструминним способом і застосуйте вищезгадані ґрунтівки, при цьому поверхня після висихання не повинна залишатися блискучою. (див. також підготовка субстрату ТМ). Не застосовувати на системах утеплення з пінополістирольними ізоляційними плитами
Обробка	Перед використанням добре перемішати. Нанесення - пензель, валик. Обробка не нижче +1°C. Cehalin 66 чутливий до морозу, не можна використовувати у випадку від'ємних значеннях температури. Не використовуйте під впливом прямих сонячних променів, дощу або сильного вітру. На одній площині, можна використовувати фарбу тільки з однаковим виробничим номером.
Система фарбування	1-2 шари фарби HAERING Cehalin 66, залежно від основи .

Технічна карта
Cehalin 66
К 3000 фасадна фарба
на основі розчинника

HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

Технічні дані

Склад продукту	Сополімери акрилату, діоксид титану, спеціальні мінеральні наповнювачі, розчинник.
Густина/Колір/Упакування	Густина: бл. 1,3 г/см ³ / Колір: білий. / Упакування: 10 л, металеве відро
Тонування	відповідні повнотонові фарби (сумісні)
Розчинник	Уайт-спірит V001211, до 3 - 5% залежно від вбираючої здатності поверхні.
Нанесення	Пензель, валик
Температура обробки	При обробці температура повітря, фарби та основи не повинна бути нижче +1°C і не вище +30°C.
Витрати	Приблизно 200 мл / м ² на шар. Точні значення споживання визначаються на об'єкті.
Час висихання	При +20 °C і 65% відн. вологості: <ul style="list-style-type: none">• повторне покриття можна наносити приблизно через 6 годин <p>Покриття фізично твердне за рахунок випаровування розчинника. У прохолодну погоду та постійну або періодичну високу відносну вологість необхідно враховувати довший час висихання. Також, під значним і довготривалим впливом вологи, вже висохла і затверділа фарбове покриття може знову розм'якшитися.</p>
Очищення	Відразу після використання, промити з уайт-спіритом.
Зберігання	Зберігати в сухому і прохолодному місці. Стабільність при зберіганні в закритій оригінальній тарі не менше 12 місяців.
Інформація про транспорт	Відсутність небезпечних вантажів з точки зору ADR
GISCODE	BSL50
Маркування EU-граничних значень / інструкції з безпеки Утилізація	Кат. (A / c) Lb: 430 г / л (2010). Цей продукт містить <430 г/л ЛОС. Для отримання додаткової інформації див. поточний паспорт безпеки. Тільки порожні контейнери для повторної переробки. Сухі залишки матеріалу можна утилізувати як побутові відходи, рідкі залишки - в пункті збору старих фарб

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 04.07.2018

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterhainriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de

Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в
тел/факс (032) 294-86-00 <https://haering.ferozit.ua/>