





<b>Теоретичні витрати:</b>	приблизно 7,5 м2/кг при товщині сухої плівки (TSD) 50 мкм
<b>Час висихання при температурі 20°C і відносній вологості повітря 65% при ТСП 60 мкм:</b>	від пилу: через 30 хвилин на дотик: через 6 годин (або 2 години примусової сушки при 40 °C) повне висихання: через 7 днів При більш низьких температурах час висихання значно подовжується. Примусова сушка скорочує час висихання. Точні параметри щодо часу висихання можна перевірити лише на місці нанесення.
<b>Повторне покриття:</b>	після висихання приблизно 3-4 години (50 мкм ТСП) при 20 °C можна повторно нанесення
<b>VOC-значення:</b>	див. паспорт безпеки
<b>Інформація про безпеку :</b>	див. паспорт безпеки
<b>Важливі вказівки:</b>	перед серійним фарбуванням необхідно перевірити придатність системи фарбування на бажаному об'єкті за допомогою пробного нанесення. Після змішування інгредієнтів, фарбу змішану з отверджувачем, не можна додавати до свіжої суміші після перевищення часу життя суміші. Система не підходить для середовища з високим хімічним впливом.

Вищенаведена інформація базується на найновіших технічних даних. Конкретні вказівки не можуть бути тлумаченні, як загальнообов'язкові тому, що застосування і спосіб обробки матеріалу лежать поза обсягом нашого впливу, а різні властивості основи вимагають індивідуального, фахового застосування

**Виробник: HAERING GmbH, Німеччина, 74199 Унтергрупенбах-Унтерхенріст, Мюльштрассе 2-10, тел. 07130/470210.**

**Імпортер в Україні: ТзОВ «Ферозіт» 79002 м.Львів, вул. Шевченка, 317в. тел./ф. (032) 294-86-00, тел. (032) 294-86-00**