

**HAERAPUR Aqua 2K-Decklack****BW7....**

Опис продукту:	HAERAPUR Aqua 2K-Decklack - водорозчинне двокомпонентне фінішне покриття, з відмінною адгезією до багатьох ґрунтовок, високою стійкістю до атмосферних впливів і хорошою механічною стійкістю.
Сполучна основа:	комбінація поліуретан-акрилатної смоли
Рекомендоване застосування:	в якості фінішного покриття для промислового фарбування, напр., для конвеєрних систем, насосів, контейнерів, корпусів, сейфів та подібних предметів та якості одношарового покриття для внутрішніх робіт.

Дані про продукт

Колір:	RAL, інші кольори за запитом
Глянець:	глянсовий, приблизно 84 одиниці під кутом вимірювання 60 ° відповідно до DIN EN ISO 2813
В'язкість поставки:	50 ± 5 с у 4-мм чашці DIN
Сухий залишок:	бл. 62% відповідно до DIN EN ISO 3251 залежно від кольору
Густина:	бл. 1,48 г/см³ зг. DIN EN ISO 2811-1 залежно від кольору
Термін придатності:	6 місяців у закритій оригінальній упаковці, температура зберігання від 10 до 25 °С. 6 місяців для Härter BW09035 в закритій оригінальній упаковці, температура зберігання 10 - 25 °С.

Рекомендації щодо обробки

Підготовка:	добре перемішати
Співвідношення змішування:	5:1 із затверджувачем BW09035 за вагою, механічним способом. Після введення затверджувача, необхідно дотримуватись часу індукції 10 хвилин.
Відповідні основи:	перевірені на відповідність основи зі сталі, ABS-пластика та інших пластиків
Попередня обробка:	поверхні, що піддаються обробці, повинні бути сухими, міцними і очищеними від пилу, жиру, масла і антиадгезійних речовин. Рекомендуються тестові нанесення.
Нанесення:	метод стисненого повітря з тиском 4-5 бар і розміром сопла 1,6-1,8 мм
В'язкість обробки:	розбавити приблизно 10% деіонізованою водою
Температура обробки:	температура обробки, сушіння та основине повинна бути нижче 15 °С та вище 25 °С.
Життєздатність:	3 години при 20 °С в ємності 10 л після отримання робочої в'язкості
Розчинник:	деіонізована або водопровідна вода зі ступенем жорсткості нижче 20 ° dH
Теоретичні витрати:	Сталь 1 x HAERATHANE 2K-Grundierung B27 6 (80 мкм ТСП) 1 x HAERAPUR Aqua 2K-Decklack BW7 (50 мкм ТСП)
Theoretischer Verbrauch:	бл. 140 г/м² для товщини сухого шару 50 мкм
Час висихання: при 50 мкм ТСП та 20 °С і 65% відн. вологості повітря	від пилу: через 40 хвилин на дотик: через 5 годин повне висихання: через 7 днів дані параметри висихання слід розуміти як орієнтовні. Вони можуть сильно відрізнятись в залежності від нанесеної кількості, основи, вологості та температури навколишнього середовища. Точні параметри сушіння визначають безпосередньо об'єкти.
Очищення:	обладнання спочатку очищають водою, а потім розріджувачем V004981.
Інформація про безпеку:	дивіться паспорт безпеки
Особливі інструкції:	перед серійним фарбуванням необхідно перевірити придатність системи фарбування на бажаному об'єкті за допомогою пробного нанесення. Щодо фарб на водній основі, дотримуйтеся стандартних рекомендацій. Не використовуйте змішані матеріали після закінчення терміну експлуатації. Через ризик утворення шкірки, ємність з фарбою повинна бути накрита плівкою або невеликою кількістю води.

Вищенаведена інформація базується на найновіших технічних даних. Конкретні вказівки не можуть бути тлумаченні, якщо загальнообов'язкові тому, що застосування і спосіб обробки матеріалу лежать поза обсягом нашого впливу, а різні властивості основивимагають індивідуального, фахового застосування

Виробник: HAERING GmbH, Німеччина, 74199 Унтергруппенбах-Унтерхенріст, Мюльштрассе 2-10, тел. 07130/470210.

Імпортер в Україні: ТЗОВ «Ферозіт» 79002 м.Львів, вул. Шевченка, 317в. тел./ф. (032) 294-86-00, тел. (032) 294-86-00