



KAM Klebe- und Armierungsmörtel

Grau G 9400

Weiß G 8400

Опис продукту:

HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmörtel, мінеральний попередньо змішаний сухий розчин P II згідно DIN 18550, CS III згідно EN 998-1.

Застосування:

Klebe- und Armierungsmörtel використовується для приклеювання ізоляційних плит, влаштування армувального захисного шару, в якості відновлювальної та вирівнювальної штукатурки на старих та нових мінеральних основах.

Властивості:

Дуже простий в роботі, еластичний і високо-адгезійний клей, армуючий розчин в системах утеплення. Тріщиностійкий.

Основа:

Для приклеювання теплоізоляційних плит до всіх несучих мінеральних основ, типів кладки за DIN 1053 і грубого бетону за DIN 1045, з мінімальною міцністю на відрив 0,08 Н/мм². При необхідності додатково закріпіть плити утеплювача дюбелями. (див. Підготовка субстрату TM).

Обробка:

Температура обробки:

Під час обробки та сушіння, температура повітря, основи та HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmörtel не повинна бути нижчою ніж + 5 °C.

Обробка:

Для виконання робіт застосовуються норми DIN 18550, VOB частина C, DIN 18350 та інструкції виробника.

Змішування:

1 мішок (25 кг) HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmörtel змішайте з бл. 6 л води. Досягнути бажаної консистенції в залежності від застосування (для ремонту або армування). Час обробки близько 1 години при 20 °C, при більш високих температурах відповідно менше..

Приклеювання теплоізоляційних плит:

Ізоляційні плити слід укладати внахлест і додатково з'єднувати в кутах. Не заповнюйте відкриті проміжки в стиках між плитами клеєм, а еквівалентними смужками ізоляційної плити, нарізаними до клиноподібної форми.

Нанесення клею на LAMELLE (покриття з обох сторін)

HAERING® KAM Klebe- Armierungsmörtel нанесіть необхідну кількість на покриття сторону плити кельмою і потягніть уздовж зубчастим шпателем.

Застосування клею для точкового приклеювання:

Ізоляційні плити EPS та утеплювачі з мінеральної вати.

HAERING® KAM Klebe- Armierungsmörtel нанесіть валиком уздовж краю плити по периметру, і 6 точок між ними. Площа клейової поверхні має бути заповнена не менше 40%.



Застосування клею для склеювання поверхнь:

Ізоляційні панелі EPS, ізоляційні панелі з мінеральної вати та Lamellen HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmörtel розпилить машинним способом на основу товщиною до 10 мм. Рівномірно горизонтально розподіліть розчин по поверхні зубчастим шпателем (зубці залежно від основи) і втисніть ізоляційні плити в основу.

Нанесення клею для часткового склеювання поверхнь:

HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmörtel розпилить на підкладку механічно у вигляді вертикальних кульок. Відстань між бортиками 100 мм, ширина бортика приблизно 50 - 70 мм при товщині не менше 10 мм. Поверхня клею не менше 50%. Ізоляційні панелі слід замонтувати негайно, не пізніше ніж через 10 хвилин після нанесення клею. Плити приклеюються до основи попередньо обробленою стороною.

Армуючий шар:

HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmörtel нанести на поверхню ізоляційної плити товщиною приблизно 3 мм. Потім по всій поверхні вмонтуйте армувальну склосітку, з краями внахлест на 10 см і знову покрийте (мокре по мокрому) на товщину прибіл. 2 мм HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmörtel. Покриття склосітки: макс. 2 мм. Загальна товщина шару: не менше 5 мм. Всі пройоми в будівлі повинні бути заповнені та забезпечені додатковим діагональним армуванням.

Важливо:

Уникайте занадто швидкого висихання, при необхідності затінійте ділянки та захищайте від вітру. Час очікування, до моменту нанесення фінішного покриття не менше 1 дня на мм товщини армувального шару.

Технічні дані:

Склад продукту:
вапно/цемент

Потреба у воді :
бл. 6 л/мішок

Витрата (сухий розчин):
точкове склеювання:
бл 4-5 кг/м²

часткове склеювання :
бл. 4 кг/м²

Повне склеювання:
бл. 4-5 кг/м²

Армування:
бл. 5-6 кг/м²
на шар прибіл. 5 мм

Очищення інструментів:
Відразу після використання з водою

Зберігання:
Можна зберігати до 4 місяців у сухому та прохолодному місці.

Постанова про небезпечні речовини: Xi reizend. R36/37/38 може подразнити очі, дихальну систему та шкіру. R43 Може викликати сенсibiliзаціі при контакті зі шкірою.

Інформація про транспорт: безпечно

Порада з техніки безпеки : S 2 Зберігати в недоступному для дітей місці.

S 22 Не вдихати пил S 24 Уникати контакту зі шкірою. S 25 Уникати контакту з очима. S 26 У разі потрапляння в очі ретельно промити водою та звернутися до лікаря. S 37 Одягати відповідні захисні рукавички

Утилізація: Код відходів № .: 170101 для HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmörtel

Віддавайте на переробку лише порожню упаковку.

Якщо необхідно, отримайте інформацію від місцевої компанії з утилізації відходів.