

HAERACRYL Aqua 1K-Kunststoffgrund HW29010 K

Опис продукту: однокомпонентний водорозчинний ґрунт для промислового фарбування пластикових деталей. Продукт характеризується чудовою адгезією, швидким висиханням, раннім нанесенням наступного шару та хорошою шліфувальністю.

Сполучна основа: комбінація поліакрилових смол

Рекомендоване застосування: в якості ґрунтовки для пластикових деталей із полістиролу, АБС та інших пластмас, наприклад, для медичних приладів, побутової техніки та корпусів машин.

Дані про продукт

Колір:	білий, бл. RAL 9010
Глянець:	матовий
В'язкість поставки:	приблизно 45 сек у 6-мм чашці DIN
Сухий залишок:	приблизно 64 % за вагою відповідно до DIN EN ISO 3251
Густина:	бл. 1,5 г/см ³ зг. DIN EN ISO 2811-1
Термін зберігання:	6 місяців у закритій оригінальній упаковці, температура зберігання 5 - 25 °С.

Рекомендації щодо обробки

Підготовка:	добре перемішати
Відповідні основи:	різні пластики, такі як ABS, ASA та PS.
Підготовка субстрату:	поверхні, що підлягають фарбуванню, повинні бути сухими, стійкими та очищеними від пилу, жиру, мастила та розчинів. Рекомендується створити тестові нанесення.
Нанесення:	розпилення: повітряне та безповітряне розпилення, Airmix; ESTA лише на відповідних об'єктах.
В'язкість обробки:	розвести 5% деіонізованою водою
Температура обробки:	мінімум 15 °С (фарба та основа)
Розчинник:	деіонізована, або водопровідна вода зі ступенем жорсткості нижче 20°dH.
Системи покриття:	можна фарбувати покриттями з серії HAERING Kunststofflack-Programm.
Теоретичні витрати:	бл. 7,2 м ² /кг при товщині сухого шару 40 мкм.
Час висихання: при 20 °С і 65% відн. вологості повітря та 40 мкм ТСП	від пилу: через 35 хвилин на дотик: через 1 годину транспортна сухість: через 4 години можлива примусова сушка, при макс. до 90 °С
Можливість повторного покриття:	після висихання протягом 2 годин, при 20°С, та 40 мкм ТСП покриття можна зафарбовувати свмим собою. Наступне покриття фінішними шарами з серії HAERING Kunststofflack-Programm можливе після приблизно 4 годин проміжного висихання.
Очистка:	спочатку, обладнання для нанесення промийте водою, а потім очистіть їх розчинником V004981.
Інформація про безпеку:	див. паспорт безпеки
Особливі інструкції:	перед серійним фарбуванням необхідно перевірити придатність системи безпосередньо на об'єкті, шляхом тестового нанесення. Ємність з фарбою, коли вона не використовується, повинна бути покрита плівкою, або невеликою кількістю води.

Вищенаведена інформація базується на найновіших технічних даних. Конкретні вказівки не можуть бути тлумаченні, як загальнообов'язкові тому, що застосування і спосіб обробки матеріалу лежать поза обсягом нашого впливу, а різні властивості основи вимагають індивідуального, фахового застосування.

Виробник: HAERING GmbH, Німеччина, 74199 Унтергруппенбах-Унтерхенрієт, Мюльштрассе 2-10, тел. 07130/470210.

Імпортер в Україну: ТЗОВ «Ферозіт» 79002 м.Львів, вул. Шевченка, 317в. тел./ф. (032) 294-86-00, тел. (032) 294-86-00