ТЕХНІЧНА КАРТА

Seidenglanzlack -AF-

M 1250

Інформація про продукт

Опис продукту

Безбарвний, напівглянцевий лак, для зовнішніх і внутрішніх робіт, без ароматичних сполук.

Застосування

Для отримання високоякісного, напівглянцевого лакового покриття, переважно на дерев'яних поверхнях ззовні і в середині приміщення. Застосування може здійснюватися в багатошаровій системі з **Haering Holzlasur**.

особливості:

HAERING Seidenglanzlack є тиксотропним і може наноситись на всі горизонтальні поверхні з плавним переходом до вертикальних. Продукт характеризується чудовою вирівнювальною властивістю в поєднанні з хорошою стійкістю до утворення патьоків. Утворює міцні покриття з чудовою здатністю до очищення і стійкістю до подряпин на поверхні. Шляхетна напівглянсова поверхня, підкреслює стрктуру деревини, покриття вирізняється стійкістю до атмосферних впливів, водостійке і дуже міцне. Без запаху.

Властивості:

- глянець: шовковисто-глякцевий
- для внутрішніх і зовнішніх робіт
- відмінна укривистість
- високе наповнення
- погодостійкий
- без запаху
- довговічний

Обробка

Основа

Деревина повинна бути сухою, чистою і знежиреною. Вміст вологи в деревині не повинна перевищувати 15%. Потьоки смоли помити розчинником. Перед покриттям обробити деревину з обох сторін **Holzschutzgrund M 1000**.
Для покращення захисту від ультрафіолетових променів, ми рекомендуємо застосувати ґрунтовку **Haering Holzlasur**.

Обробка

Добре перемішати перед використанням.
При нанесенні пензлем або валиком: використовувати нерозбавленим, при необхідності мінімально розвести Spezialverdünnung AF- .
При розпиленні (промислова обробка): розбавити з бл.. 10 % Spezialverdünnung -AF.
Під час обробки і висихання температура повітря, лаку і поверхні не повинна опускатись нижче + 5 °C .
Повторне перекриття після приблизно 48 годин висихання при + 20 °C.
Робочий інструмент відразу після використання очистити за допомогою відповідного розчинника.

Системи покриття

Стабільні, невеликі за розмірами дерев'яні (вигнуті,криві…) конструкції (вікна, двері,…) Дерев'яні деталі: при застосуванні ззовні, попередньо покрити **Holzschutzgrund M 1000** , потім , зробити 3-кратне покриття з **Seidenglanzlack M 1250**
Міцні старі покриття: місця з дефектами, спочатку одик раз нанести M 1250 **Seidenglanzlack** , а потім, ще 2 рази нанести **Seidenglanzlack M 1250**.
Між шарами рекомендовано проводити шліфування.
При нанесенні лаку на старі покриття, шліфування проводити обов'язково.

ТЕХНІЧНА КАРТА

Seidenglanzlack -AF-

M 1250

Технічні дані

Склад продукту	Алкідні смоли, уайт-спірит без запаху, добавки
Щільність / Колір / Упаковка	Щільність: 0,9 г / см³ / Колір: безбарвний / Розмір упаковки: 2,5 л
Розведення / Обробка	Розводити з бл.. 10 % розчинника (Спеціальний розчинник -AF- V 1215), в залежності від застосування, пензлем, валиком, або розпиленням (промислова обробка)
Температура обробки	Під час нанесення і сушіння, температура повітря, лаку і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° C
Витрати	бл. 70 - 100 мл/м²
Очищення інструментів	Відразу ж після використання, очистити за допомогою відповідного (спеціального розчинника -AF-, уайт-спіриту або універсального розчинника)
Висихання	Від пилу приблизно через 4 - 6 годин. Перекриття приблизно через 24 - 48 годин при температурі 20 ° C і відносній вологості повітря 65%.. Висока вологість повітря і низькі температури значно затримують час сушки.
Зберігання	**В сухому, прохолодному, але захищеному від морозу місці.** **Стабільність при зберіганні в невідкритої оригінальній упаковці 12 місяців.**
Код продукту	M – KH02
EU-граничні показники продукту	Кат. (A/e): 400 г/л (2010). Даний продукт містить < 400 г/л VOC
Утилізація	Тільки порожні упаковки для вторинної переробки. в разі необхідності, отримати інформацію від місцевої компанії з утилізації відходів.

Наші рекомендації для користувачів, які ми надаємо в підтримку покупця / виконавця, засновані на нашому досвіді, відповідаютьсучасному рівню знань в науці і практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили і ніяких інших зобов'язань задоговором купівлі-продажу. Ми звільняємо покупця від тестування наших продуктів на предмет їх придатності дляпередбачуваного використання. Загальні правила будівельних технологій повинні бути дотримані. Ми залишаємо за собою правовнесення змін, в інтересах технічного прогресу і поліпшення продукту. Ця технічна інформація замінює всі попередні видання.стенд 13.05.2013

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт»,
79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в, тел/факс (032) 294-86-00 https://haering.ferozit.ua/